

おためし体験の流れ

手びねり

電動ろくろ

成形



500gの粘土で1個、手びねり
または板作りにて成形します

作りたい器の形によって、成形方法が異なります
陶印・櫛目などの模様も付けられます



1kgの粘土で練習を含めて2個、
成形します

お気に入りを1個選んで下さい

追加粘土についてはご相談下さい

作品にかける釉薬の色見本の中から選びます

削り



作品が削れる位の固さになるまで乾かしてから、底を削って形を整えます

乾燥



1週間から10日かけて、ゆっくり乾燥させます

素焼き 釉掛け 本焼き



素焼きします(約800°C)



選んでいただいた釉薬を掛けます



本焼きします(約1230°C)

講師にお任せ

完成!!

作品が完成するまでに約1ヶ月かかります。

作品のお受け取りは、ご来店または宅急便でのご配送(有料)となります。